

## Product Introduction 产品简介

ARKEMA 作为法国领先的化工集团，不断开发生产各种不同用途、具有高科技含量的树脂和添加剂以满足各种涂料的需求（油漆、油墨、清漆和粘合剂）。

### ■ 常用规格推荐：Cray Valley 触变剂

混入方法		高速分散时加入						后添加			
物理形态		粉状						浆状	液体		
产品名称		Antisettle CVP	Crayvallac MT	Crayvallac SF	Crayvallac Super	Crayvallac Ultra	Crayvallac LV / Optima	Crayvallac SL/SLX /SLT	Crayvallac PA3BA20 PA4X20	Crayvallac LA150	Crayvallac LA350
助剂类型		改性蓖麻油	改性聚酰胺	改性聚酰胺	聚酰胺	聚酰胺	聚酰胺	聚酰胺	聚酰胺	改性脲类	改性脲类
抗流挂		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
触变		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
活化温度及时间	强溶剂	不推荐	30-50°C	30-65°C	>40°C	>50°C	不推荐				
	弱溶剂	30-55°C	35-75°C	不推荐	>50°C	不推荐	40-70°C				
	无溶剂	>40°C	>40°C			不推荐	55-65°C	90-115°C 60-90°C 30-80°C			
	活化时间	20-30分钟	20-30分钟	20-30分钟	20-30分钟	20-30分钟	30分钟	20-30分钟	不需活化	不需活化	水性体系
与系统极性有关										●	
高剪切混入		●	●	●	●	●	●	●			
需要的剪切率(线速度)		18m/s	18m/s	18m/s	18m/s	18m/s	18m/s	18m/s			
低剪切加入									●	●	●
需要的剪切率(线速度)									4m/s	2.5m/s	
高速分散并过砂磨		●	●	●	●	●	●	●			
加量		0.2-1.5%	0.2-2.0%	0.2-1.5%	0.5-2%	0.5-1.5%	0.2-1.5%	1-5%	0.5-5.0%	0.2-2%	0.5-2%

### Cray Valley 蜡粉和助剂使用说明

	型号	性质	油墨	卷钢	印铁	木器涂料	UV	粉末	汽车	水性	热熔胶	光油
微粉蜡	WN-1135	PP, 151°C	▲			●	●	●	▲	●	▲	
	WN-1495	PE, 112°C	●	▲	▲	▲		●	▲	●		
	WN-1535	PP, 150					●			●		●
	WF-3200	少PTFE+PE, 112°C	●	●	●	▲	▲	●	▲	▲	▲	●
	WF-6010	中 PTFE+PE, 112°C	●	●	●	●		●		●	▲	
	WN-1875	UV平光剂, 200°C	▲	▲	▲		●		▲	▲		
	WW-1077	PTFE / PE 水性蜡分散体, 112°C	▲	▲	▲	●				●		▲
流平剂	Flow 200	聚酯 (不含溶剂)		●	●		●		●			
	A-2678-M	聚丙烯酸酯 (水/醇)	▲	▲	▲	●			▲	●		▲
分散剂	D801	高分子聚合物	●	●	●	●			●			

注释： ● 主要用途 ▲ 其他用途

### 环绮 (中国) 控股有限公司

E-mail: [general@wwrchk.com](mailto:general@wwrchk.com) [www.wwrchk.com](http://www.wwrchk.com)

环绮化工 (香港) 有限公司 · 环绮化工 (广东) 有限公司 · 天津环绮国际贸易有限公司 · 环绮化工 (成都) 有限公司 · 寰绮国际贸易 (上海) 有限公司  
T: (852) 2897 6411 T: (86) 20 3811 6111 T: (86) 22 2312 3811 T: (86) 28 8672 7451 T: (86) 21 6695 1155

环绮海外公司：Singapore 新加坡 · Malaysia 马来西亚 · Indonesia 印尼 · Korea 韩国 · Taiwan 台湾 · Thailand 泰国 · Vietnam 越南