

Product Introduction

产品简介



Ferro (Cappelle) 是一家拥有超过 125 年历史的企业，在比利时和法国都有自己的工厂。主要生产偶氮类有机颜料、钒酸铋无机颜料以及透明氧化铁颜料。

■ 涂料常用规格推荐：

颜色	C.I.	型号	色相	参 数						特 点	主要涂料应用				
				遮盖力 (O/ST/T)	耐晒 (1-8)	耐溶剂	耐酸 (1-5)	耐碱 (1-5)	耐热 (°C)		替代铅铬颜料	粉末	汽车	卷钢	工业
黄色	PY.42	4214	红相黄	T	8	☆☆☆	4	5	160	透明氧化铁黄颜料，分散性好，透明性优异。可用于金属效果漆，木器擦色。		✓	✓		✓
	PY.3	0314	绿相黄	ST	7	☆	4-5	5	140	用酞青蓝调色可以得到非常艳丽的绿相黄。适用于气干型涂料，如建筑涂料。					
	PY.65	6514	红相黄	ST	7-8	☆	5	5	140	颜色干净。适用于气干型涂料，如建筑涂料。					
	PY.151	5110	绿相黄	O	8	☆☆☆	5	3	200	高性价比高性能绿相黄，耐晒性能好，遮盖力好。	推荐	✓	✓	✓	✓
	PY.154	5410	绿相黄	O	8	☆☆☆	5	5	160	总体性能和P.Y.151类似，但是耐碱性提高。	推荐	✓	✓		✓
	PY.170	7010	红相黄	O	8	☆☆	5	5	200	非常红相的黄色（接近橙色），遮盖力好，性能优异。	推荐	✓	✓	✓	✓
	PY.83	8312	红相黄	O	7-8	☆☆☆	5	5	200	高性能遮盖型P.Y.83，色相偏红。	推荐	✓	✓	✓	✓
	PY.139	3910	红相黄	O	8	☆☆☆	5	5	200	高性能红相黄颜料，遮盖力很好。	推荐	✓	✓	✓	✓
	PY.110	1010	红相黄	O	7	☆☆☆	5	5	220	高性能红相黄颜料，具有优异的耐晒性、耐热性以及耐溶剂性能。	推荐	✓	✓	✓	✓
	PY.184	6616/6613 /6619	绿相黄	O	7-8	☆☆☆	4-5	5	200	钒酸铋，非常绿相的高性能柠檬黄，遮盖力很好，可与红相黄7010C(P.Y.170)调成各种色相的黄色。其中6619P专门为耐高温应用(300°C)开发。	推荐	✓	✓	✓	✓
6716/6713		红相黄	O	7-8	☆☆☆	4-5	5	200	钒酸铋，红相，遮盖力很好，各项性能优异。	推荐	✓	✓	✓	✓	
红色	P.R.101	4435	正 红	T	8	☆☆☆	4	5	>300	透明氧化铁红颜料，分散性好，透明性优异。用于金属效果漆，木器擦色。		✓	✓	✓	✓
	P.R.48:4	4844	蓝相红	O	7	☆	3	2	150	耐晒蓝相红。		✓			✓
	P.R.170	7030	黄相红	O	7	☆☆☆	5	5	160	耐溶剂好，遮盖力好，非常好的流动性。		✓	✓		✓
		7032	蓝相红	T	6	☆☆☆	5	5	160	透明性好。		✓			✓
橙色	P.O.34	3421	蓝相橙	O	6-7	☆☆	5	5	200	遮盖力好，颜色鲜艳，着色力高。	推荐	✓		✓	✓
	P.O.36	3620	红相橙	O	8	☆☆☆	5	5	160	遮盖力好，耐晒性好(全色或冲淡色)，流动性好，光泽高。	推荐	✓	✓	✓	✓
	P.O.85	6820	黄相橙	O	8	☆☆☆	1-2	4-5	200	非常红相的黄色钒酸铋颜料，具有优异的耐晒性、遮盖力以及耐热性。	推荐	✓	✓	✓	✓
紫色	P.V.19	1940/1941	红相紫	T	7	☆☆☆	5	5	200	具有优异的耐晒性、耐热性以及耐溶剂性能。		✓	✓	✓	✓

☆☆☆ 很好 ☆☆☆ 好 ☆ 一般

环绮 (中国) 控股有限公司

E-mail: general@wwrchk.com www.wwrchk.com

环绮化工 (香港) 有限公司 • 环绮化工 (广东) 有限公司 • 天津环绮国际贸易有限公司 • 环绮化工 (成都) 有限公司 • 寰绮国际贸易 (上海) 有限公司
 T: (852) 2897 6411 T: (86) 20 3811 6111 T: (86) 22 2312 3811 T: (86) 28 8672 7451 T: (86) 21 6695 1155

环绮海外公司：Singapore 新加坡 • Malaysia 马来西亚 • Indonesia 印尼 • Korea 韩国 • Taiwan 台湾 • Thailand 泰国 • Vietnam 越南