

# Product Introduction

## 产品简介



NanYa 南亚 台塑企业成立于 1958 年，总部位于台湾，是亚洲最大的环氧树脂生产商。目前南亚昆山工厂年产环氧树脂 26 万吨。其环氧树脂被广泛应用于涂料，油墨，复合材料，电子绝缘，粘接剂等领域。

### ■ 常用规格推荐：

#### 液态环氧树脂

产品型号	环氧当量(g/eq)	粘度(cps, at 25 °C)	说明
NPEL-127(E)	176-84	8,000-11,000	标准型低黏度树脂，E系列可用于电子级产品
NPEL-128(E)	184-190	12,000-15,000	标准型泛用树脂，E系列可用于电子级产品
NPEL-128R	184-194	12,000-16,000	低结晶树脂，适用于土木，涂料，接着应用

#### 固态环氧树脂

产品型号	环氧当量(g/eq)	软化点(°C)	说明
NPES-301	450-500	60-70	低分子量，直接法生产，碰型树脂
NPES-302	600-700	75-85	电绝缘粉末用，直接法生产
NPES-303L	720-760	85-95	黏度，直接法好
NPES-901	450-500	64-74	积层用，优良耐水性，耐化学性，耐冲击和流平
NPES-902	600-650	82-92	粉体涂料用
NPES-903	700-750	90-98	粉体涂料用
NPES-903H	740-800	92-100	粉体涂料用
NPES-904	780-850	96-107	粉体涂料用
NPES-904H	840-900	100-112	粉体涂料用
NPES-907	1,500-1,800	120-130	罐听涂料和烤漆涂料用
NPES-909	1,800-2,500	130-150	罐听涂料和烤漆涂料用，优良柔韧性和储存稳定性

#### 溶剂型环氧树脂

产品型号	环氧当量(g/eq)	粘度(cps, at 25 °C)	说明
NPSN-134X80	230-270	800-1,400	双酚A型环氧，具有良好的强度、柔韧性和附着性等
NPSN-301X75	450-500	6,000-14,000	良好的耐盐雾性，用于海洋工程
NPSN-901X75	450-500	8,000-15,000	优良柔韧性和耐冲击，广泛用于钢结构防腐
NPSN-608BM50	2,000-2,500	3,000-6,500	含BSC/XYL溶剂的高分子量高流动性环氧树脂

### 环绮（中国）控股有限公司

E-mail: [general@wwrchk.com](mailto:general@wwrchk.com) [www.wwrchk.com](http://www.wwrchk.com)

环绮化工（香港）有限公司 • 环绮化工（广东）有限公司 • 天津环绮国际贸易有限公司 • 环绮化工（成都）有限公司 • 寰绮国际贸易（上海）有限公司  
 T: (852) 2897 6411      T: (86) 20 3811 6111      T: (86) 22 2312 3811      T: (86) 28 8672 7451      T: (86) 21 6695 1155

环绮海外公司：Singapore 新加坡 • Malaysia 马来西亚 • Indonesia 印尼 • Korea 韩国 • Taiwan 台湾 • Thailand 泰国 • Vietnam 越南

# Product Introduction 产品简介



## ■ 常用规格推荐：

### 酚醛型环氧树脂

产品型号	环氧当量(g/eq)	粘度(cps,at 25 °C)	说明
NPPN-638S	170-190	溶解粘度 H-J	一般苯酚型环氧树脂
NPCN-704	200-220	软化点 88-95℃	甲基酚型环氧树脂
NPPN-431A70	200-240	100-200	丙酮溶剂型四官能基环氧树脂, 优良抗耐热性, UVblock, 应用于CFRP, 和CCL
NPPN-438S	185-210	软化点 90-110℃	酚醛改性环氧树脂, 高韧性, 应用于CFRP, CCL和電子封装料

### 水性环氧树脂

产品型号	环氧当量(g/eq)	固体份(%)	粘度(cps,at 25 °C)	说明
NPEW-254	190-250	100	1,500-4,000	良好耐化學性, 反應性稀釋, 可水乳化
NPEW-258W60	190-240	60±2	6,000-20,000	NEPL-128乳化型环氧, 适用于胶粘剂、土木建材、水泥面底涂
NPEW-261W55	480-560	55±2	800-5,000	常温固化型, 用于建筑涂料和金属面、底涂
NPEW-291DW53	520-600	53±2	500-8,000	固态环氧树脂改质, 可研磨, 应用于金属面、底涂, 耐水性佳

### 水性环氧树脂固化剂

产品型号	胺值(mgKOH/g)	固体份(%)	粘度(cps,at 25 °C)	说明
ED-525W75	86	75	6,000-13,000	干燥快速, 低粘度, 高固含量。低的活性氢当量, 较低的固化剂加量。应用于工业防腐涂料, 集装箱漆中涂
ED-522P68	204	68	1,000-4,000	低粘度, 对锌粉润湿分散好。应用于2K 富锌底漆(锌粉添加于固化剂)

### 其它特殊环氧树脂

产品型号	环氧当量(g/eq)	粘度(cps,at 25 °C)	说明
NPEF-170	160-180	2,000-5,000	标准双酚F型环氧树脂
NPER-172	600-700	半固态	二聚酸改性双酚A型环氧树脂, 可有效提高环氧树脂的柔韧性
NPEB-400	380-420	64-74 软化点(℃)	高溴型环氧树脂
NPER-174X90	250-265	2,000-4,000	二聚酸改性双酚A型环氧树脂。含10%二甲苯溶剂

## 环绮 (中国) 控股有限公司

E-mail: [general@wwrchk.com](mailto:general@wwrchk.com) [www.wwrchk.com](http://www.wwrchk.com)

环绮化工(香港)有限公司 • 环绮化工(广东)有限公司 • 天津环绮国际贸易有限公司 • 环绮化工(成都)有限公司 • 寰绮国际贸易(上海)有限公司  
T: (852) 2897 6411      T: (86) 20 3811 6111      T: (86) 22 2312 3811      T: (86) 28 8672 7451      T: (86) 21 6695 1155

环绮海外公司: Singapore 新加坡 • Malaysia 马来西亚 • Indonesia 印尼 • Korea 韩国 • Taiwan 台湾 • Thailand 泰国 • Vietnam 越南